

Technisches Merkblatt**Aqua-Seal® FlexPrimer**

- Beschreibung** **Aqua-Seal FlexPrimer** ist eine hochwertige wasserbasierte Acrylatgrundierung mit seitenverleimungs-reduzierender Wirkung zur Anwendung unter unseren Aqua-Seal Siegeln. **Aqua-Seal FlexPrimer** zeichnet sich durch mittlere Anfeuerung und ein neutrales Farbbild aus. Die Anwendung ist auf allen sauber grundgeschliffenen Holzböden möglich.
Giscode W2+
- Besondere Hinweise** **Aqua-Seal FlexPrimer** ist nicht als Deckbeschichtung geeignet.
- Anwendung**
- **Aqua-Seal FlexPrimer** wird mit der Rolle gleichmäßig satt auf das gekittete und geschliffene Rohholz aufgetragen. Bei zu geringem Auftrag besteht die Gefahr eines ungleichmäßigen Farbbildes, eventuell auch erst nach den nachfolgenden Siegelschichten.
 - Als Grundierung soll **Aqua-Seal FlexPrimer** wegen der Gefahr des Durchschliffs nicht zwischengeschliffen werden, ein leichtes Köpfen hochstehender Holzfasern ist aber möglich.
 - Der Spachtelauftrag im Kreuzgang von **Aqua-Seal FlexPrimer** ist auf den für diese Applikation geeigneten Holzuntergründen möglich. Wir empfehlen bei dieser Applikationstechnik aber das dafür optimierte Produkt **Aqua-Seal UniSpachtel**.
 - Die Vorgaben der DIN18356 sind einzuhalten. Nicht unter 15°C Bodentemperatur verarbeiten.
Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.
- Trocknung** Überlackierbar nach einer Stunde. Im Sinne des Holzes empfehlen wir nur eine Rollschicht pro Tag, damit das Holz das aufgenommene Wasser auch wieder abgeben kann. Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte nach 3 - 4 Stunden vorsichtig begehrbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8 – 14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Pro Rollschicht 100 ml/m² bzw. 10 m²/l je nach Untergrund und Arbeitsweise.

Beim Einsatz auf stark saugenden Untergründen (z.B. Buche) muss mit einem erhöhten Verbrauch gerechnet werden.
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
- Werkseitig versiegeltes Fertigparkett** Dieser Grundsiegel ist nicht für die Nachversiegelung von UV-versiegeltem Fertigparkett geeignet.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)