

CLASSIC 100PROOIL

Beschreibung

CLASSIC 100PROOIL ist eine umweltschonende Tiefenimprägnierung für Parkettböden auf Öl/Wachs-Basis. Mit 100% Festkörper nimmt CLASSIC 100PROOIL eine Spitzenstellung ein. Das Produkt basiert auf veredelten pflanzlichen Ölen und Wachsen. CLASSIC 100PROOIL kann in Kombination mit CLASSIC BASEOIL bzw. CLASSIC BASEOIL COLOR als Endbehandlung angewandt werden. CLASSIC 100PROOIL ist darüber hinaus auch als eigenständige Öl-/Wachs Imprägnierung anwendbar.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode:	Ö10+
AbZ-Nr.	Z-157.10-48
Spielzeugsicherheit:	DIN EN 71-3:
Speichel- und Schweißechtheit:	DIN 53160:
Rutsicherheit:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9/R10
Brandklasse:	Cfl-s1 nach DIN EN 14342 wenn das Holz Cfl-s1 zertifiziert ist und bis 60 g/m ² Öl verwendet wurden
Minergie-ECO:	erfüllt
ATFA:	erfüllt
NWFA:	erfüllt
MFMA:	erfüllt

Glanzgrad

Der Glanzgrad der fertigen Oberfläche ist abhängig von Schliff, Arbeitsweise und Folgeaufträgen. Nach dem Polieren ergibt sich eine seidenmatte Optik. Durch weitere Aufträge und Pflegemaßnahmen kann sich der Glanzgrad erhöhen.

Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel sowie Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub oder ähnliches mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren und brandsicher entsorgen – Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Bei Bedarf verdünnbar mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Die Verarbeitungsbedingungen müssen den Vorgaben der DIN18356 entsprechen.

Bei Bedarf kann CLASSIC 100PROOIL mit CLASSIC BASEOIL COLOR gemischt werden.

Bei der oxidativen Trocknung von Ölen/Wachsen kommt es zu einem arttypischen Geruch, welcher im Verlauf von Tagen deutlich abnimmt.

Bei Kontakt mit Silanklebstoffen können Öle/Wachse nicht zuverlässig trocknen (Technische Sonderinformation Nr. 21).

Anwendung

Der Grundschliff muss ein gleichmäßiges Schleifbild ohne Schleiffehler aufweisen. Bei Bedarf Verfugung empfohlen mit AQUASEAL® PAFUKI, AQUASEAL® PAFUKIPOWDER oder PAFUKISUPER.

CLASSIC 100PROOIL wird mit der Spachtel in der Regel in einem Auftrag bis zur Sättigung aufgetragen. In Ausnahmefällen, bei starkem Saugverhalten des Holzes, kann eine weitere Auftragsschicht nötig sein. Nach dem Aufspachteln erfolgt Abtrag des Überschusses und Polieren mit Tellerschleifmaschine. Schichtbildung ist in jedem Fall zu vermeiden, das heißt der Überschuss muss komplett abgenommen werden. Bei evtl. auftretendem Fugenschwitzen nach ca. 1 h nochmals überpolieren. Nach Trocknung ist insbesondere bei stark saugenden Hölzern ein Zweitauftrag möglich. Es ist mit deutlich reduzierter Ölannahme des Bodens zu rechnen.

Durch den 10:1 Zusatz der Reaktivvergütung CLASSIC PLUS können Trocknungsinhibierungen gemindert werden, die Härtung, Beständigkeit und Blockfestigkeit werden verbessert. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 h verarbeitet werden kann.

Reinigung der Arbeitsgeräte mit BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Trocknung

Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte und Luftbewegung: nach ca.10-12 h vorsichtig begehbar, nach 24 h. überarbeitbar. Bei Hölzern mit trocknungsinhibierenden Stoffen, schlechter Lüftung, niedrigerer Bodentemperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen mechanisch oder mit Wasser belasten, Teppiche auflegen oder pflügen.

Verbrauch

Je nach Schliff, Holzart und Verlegung:
Im Normalfall 30-50 g/m² bei Eiche bei geschlossenem Fugenbild im Erstauftrag, bei Folgeaufträgen auch deutlich weniger. Stark untertrocknete, stark saugende Hölzer, Verlegung mit sehr viel Fugen (z.B. HKL) sowie Hirnschnitte sind Anwendungsfälle, bei denen deutlich erhöhter Verbrauch gegeben sein kann.

Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde luftdicht wieder verschließen, das Material härtet bei Lufteinwirkung aus. Eventuelle Haut vor Gebrauch entfernen.

Verwendungseinschränkung

Böden mit offenen, breiten Fugen sollten nicht mit CLASSIC 100PROOIL behandelt werden, da zu viel Material in die Fugen eingespachtelt wird.

Reinigung / Pflege

Die Pflege der Parkettfußböden, die mit CLASSIC 100PROOIL oberflächenbehandelt sind, kann gemäß der Pflegeanleitung erfolgen.

CLASSIC 100PROOIL

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- * Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.