

AQUASEAL® EXOBLOC

Beschreibung

AQUASEAL® EXOBLOC ist ein effektiv absperrender, haftungsvermittelnder einkomponentiger Grundsiegel. Dieser Grundsiegel auf der Basis von Acrylatpolymeren ist gut füllend und schichtbildend. AQUASEAL® EXOBLOC ist für die meisten Exotenhölzer geeignet, isoliert eine Vielzahl von Holzinhaltstoffen und vermeidet so deren Ausblutungen und Ausblühungen, des Weiteren wird die Weißfärbung durch Salzurückstände deutlich reduziert. Mit AQUASEAL® EXOBLOC wird der warm anfeuernde Holzton betont, so wie man es von einer lösemittelhaltigen Grundierung gewohnt ist.

Zertifikate / Zulassungen



Giscode: W3+
AbZ-Nr.: Z-157.10-46
ATFA: erfüllt
NWFA: erfüllt
MFMA: erfüllt

Besondere Hinweise

AQUASEAL® EXOBLOC sollte nicht geschliffen werden (Risiko des Durchschleifens in das Holz und daher nachfolgende Farbveränderung durch den Decklack). AQUASEAL® EXOBLOC trocknet glänzend auf. AQUASEAL® EXOBLOC ist für folgende Decklacke als Grundierung geeignet:

- AQUASEAL® ROYALMAT
- AQUASEAL® GREENSTAR
- AQUASEAL® CERAMICSTAR
- AQUASEAL® ECOGOLD
- AQUASEAL® ECO SILVER
- AQUASEAL® SMARTHOME

Anwendung

AQUASEAL® EXOBLOC wird in einer Schicht satt gleichmäßig gerollt. Hierfür eignet sich besonders die BERGERTOOL MICROFASERROLLE PLUS.

Trocknung

Überlackierbar nach 1-2 h, bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte. Im Sinne des Holzes empfehlen wir nur eine Rollschicht pro Tag, damit das Holz das aufgenommene Wasser auch wieder abgeben kann. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.

Verbrauch

Pro Rollschicht 100 ml/m² bzw. 10 m²/l je nach Untergrund und Arbeitsweise

Beim Einsatz auf stark saugenden Untergründen (z.B. Buche/Kirsche) muss mit einem erhöhten Verbrauch bis zu 150 ml/m² gerechnet werden. Der Mehrauftrag ist in den folgenden Decklackschichten zu reduzieren.

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett

Dieser Grundsiegel ist nicht für die Nachversiegelung von UV-versiegeltem Fertigparkett geeignet.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Beim Einsatz auf Exotenhölzern Anwendungstechnik kontaktieren!

* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei Nachdruck.