

## BERGERBOND D1

### Beschreibung

1K-Dispersions-Klebstoff auf Basis von hochwertigen Rohstoffen. Geeignet für die Verklebung von 10 mm Eiche-Massivparkett, Eiche-Mosaik-, 22 mm Eiche-Stab- und zweischichtigem Fertigparkett. Auch zur Verklebung von Holzplaster RE und Hochkantlamellenparkett geeignet. BERGERBOND D1 ist lösemittelfrei und wasserarm und stuhlrolleneignet.

### Technische Daten

Mischungsverhältnis:	entfällt
Giscode:	D1
Eimcode:	EC1
Verarbeitungs-/Einlegezeit:	10-20 min.
Begehbar nach:	16 h
Belastbar nach:	24 h
Endhärte nach:	72 h
Ablüfzeit:	keine
Eignung Fußbodenheizung:	ja

Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte).

Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

### Besondere Hinweise

BERGERBOND D1 nicht unter + 15°C oder über 65% relativer Luftfeuchte verarbeiten. In der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, Kleber und Parkett vor der Verarbeitung gleichmäßig zu temperieren.

BERGERBOND D1 empfehlen wir nicht zur Verklebung von ölhaltigen Holzarten.

### Anwendung

BERGERBOND D1 kann mit der geeigneten Zahnpachtel (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15) gleichmäßig aufgetragen werden. Nicht mehr als 1 m<sup>2</sup> vorstreichen.

Parkett sofort einschieben und gut andrücken.

Es ist darauf zu achten, dass die Benetzung der Holzunterseite vollständig erfolgt.

Dehnungsfugen aus den Bauteilen einhalten.

### Verbrauch

600 – 1.100 g je m<sup>2</sup>. Je nach Zahnpachtelung, Parkettart und Untergrund.

### Untergrund

Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauer trocken!), fest, eben und rissfrei sein. Die Forderungen der DIN 18356 „Parkettarbeiten“ bzw. der DIN 18367 „Holzplasterarbeiten“ müssen erfüllt sein.

Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit ist zu prüfen, ob die einschlägigen Vorschriften zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit beachtet wurden.

Bei Fußbodenheizung bitte gesonderte Hinweise anfordern.

BERGERBOND D1 kann nur auf saugenden Untergründen angewandt werden. Für Anhydrit- und Anhydritfließestriche verwenden Sie bitte BERGERBOND P1, BERGERBOND P2/P2S oder BERGERBOND M1P/M1/M1S/M1X.

Bei stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung mit BERGERBOND PRIMER D erforderlich.

### Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate nach Herstellung haltbar. Vor Frost schützen!

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkethersteller und gültige Normen